

KRONbuild®

Профессиональная монтажная пена представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с повышенным выходом 65 литров.

Характеристики продукта

Монтажная пена KRONbuild ONE Всесезонная 65 имеет хорошую механическую прочность. Также монтажная пена KRONbuild обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

Область применения:

- обеспечение тепло- и звукоизоляции;
- заполнение трещин в холодных помещениях (утепление) и щелей в кровельных материалах;
- заделка щелей;
- заполнение пустот в стенах;
- заполнение пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах.



Технические данные:

| | |
|---|---|
| Основа | Полиуретан |
| Тип | Пистолетная |
| Консистенция | Паста |
| Способ отверждения | Влагой |
| Цвет | Светло-жёлтый |
| Образование поверхностной пленки (мин) | 6-10 |
| Время отверждения (час) | 0,5-1,5 |
| Плотность (kg/m ³) | 18-23 |
| Выход (л) | до 65 |
| Вторичное расширение | < 20% |
| Теплопроводность (mW/m·K)) | < 35 |
| Прочность адгезии (kPa) | > 80 |
| Предел прочности (kPa) | > 30 (10%) |
| Прочность на сжатие (kPa) | > 120 |
| Структура ячеек % | 35-40 |
| Влагопоглощение (до 24ч) | <= 1,5 |
| Класс горючести | B3 |
| Стабильность параметров (23+°C) | 0-1,0% |
| Окружающая среда | Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой |
| Токсичность | Не токсична |
| Термостойкость (°C) | от -40 до +100 |
| Температура баллона (°C) | от +5 |
| Температура окружающей среды при использовании (°C) | от -10 до +35 |
| Срок годности | 18 месяцев |

Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой и без пыли, жиров.

Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

1. Перед использованием баллона его необходимо встряхнуть не менее 30 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды.
3. Плотно наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном.
4. Вертикальные щели необходимо заполнять пеной, начиная снизу и двигаясь вверх.
5. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild или растворителей, таких как ацетон. Отверженную пену можно удалить только механически.

Примечание: Для пистолета / профессиональной пены необходимо распылить дополнительный распылитель для пистолета (необходимо покупать отдельно). В таком случае вам также может потребоваться купить пылесос для очистки адаптера пистолета после использования.

Важно!

Содержание баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отверженная пена не токсична.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте

Держать в вертикальном положении

Укрытие от прямых солнечных лучей

Не подвергайте воздействию температуры, превышающей 50°C

Не прокалывать и не поджигать даже после использования

Не курить во время всей работы

По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRON build®.

Хранение продукта

Хранить в прохладном, сухом месте. Держать от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

KRON build® ONE Всесезонная 65 можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C.

Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -25 °C до +50 °C.