



Техническая карта

KRONbuild®

Силиконовый нейтральный герметик KRONbuild (белый) 280 мл – это высококачественный нейтральный силиконовый герметик для герметизации и заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения.

Область применения:

- Герметизация разделительных перегородок из металла и стекла.
- Соединение и уплотнение деформационных швов в элементах сборного типа из бетона, кирпичной кладки и камня.
- Уплотнение соединений между стеклом и оконной или дверной рамой.
- Герметизация швов, подвергающихся воздействию высокого уровня влажности, например, в ванных комнатах и помещениях санитарно-гигиенического назначения.

Технические данные:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Основа | Полисилоксан |
| Консистенция | Паста |
| Система отвердевания | Под воздействием влаги |
| Образование поверхностной пленки | 7 мин. 20°C |
| Скорость отвердевания | 2 мм/24 ч |
| Твердость | 25 Шор А |
| Плотность (g/cm ³) | 1,25 |
| Модуль упругости | 0,18 Мпа |
| Предел прочности при растяжении | 0,17 Мпа |
| Максимальное удлинение | 350% |
| Деформационный сдвиг | 12,5% |
| Термостойкость | от -50°C до +150°C |
| Температура эксплуатации | +5°C до + 35°C |

Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20с
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой



Техническая карта

Советы по безопасности:

Вызывает слабое раздражение кожи
Использовать перчатки
Избежать попадания в глаз
Пары не вдыхать
Беречь от детей
KRONbuild®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре +5С до +35С
Срок годности 18 месяцев

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от - 20 С до + 50 С