

## МАТ ПРОШИВНОЙ МП



### ОПИСАНИЕ

НЕГОРЮЧИЙ ПРОШИВНОЙ МАТ, ССВЕРНУТЫЙ В РУЛОН, ДЛИНОЙ 2-6 МЕТРОВ, БЕЗ ОБКЛАДКИ, ПРОШИТ СТЕКЛОРОВИНГОМ. ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ, НЕ СОДЕРЖИТ СМОЛ.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

### Условия хранения продукции

Маты должны храниться в упакованном виде, уложенными в горизонтальном положении на поддоны, в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию на продукцию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, отдельно по маркам и размерам. Высота укладки матов на поддоне не должна превышать 2,0 м. Поддоны с продукцией должны стоять на сухом основании во избежание подсоса влаги снизу.

### Условия транспортирования продукции

Маты перевозят в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

### Указания по применению

Маты применяются согласно СП 61.13330.2012 и проектной документации

Показатель	Значение			
	МП-60	МП-80	МП-100	МП-125
Группа горючести	НГ (Г1 - для мата с обкладкой из фольги (Ф))			
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	св. 50 до 70	св. 70 до 90	св. 90 до 110	св. 110 до 130
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре:				
10 °С	0,038	0,037	0,036	0,036
25 °С	0,040	0,039	0,038	0,038
125 °С	0,056	0,053	0,050	0,050
300 °С	0,097	0,091	0,084	0,082
650 °С	0,302	0,281	0,232	0,219
Сжимаемость, %, не более	45	35	25	20
Содержание органических веществ, % по массе, не более	2,0			
Влажность, % по массе, не более	1,0			
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м <sup>2</sup> , не более	1,0			
Модуль кислотности волокна матов, не менее	1,8			
Содержание неволокнистых включений, % масс, не более	6,0			
Максимальная рабочая температура, °С	650 (300 для мата с обкладкой из фольги)			