



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.К00216

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
 ОГРН: 1165275035056; ИНН: 5263125760.
 Юридический адрес и фактический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область,
 г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2.
 Телефон: +78005054890; E-mail: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
 ОГРН: 1165275035056; ИНН: 5263125760.
 Юридический адрес и фактический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область,
 г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2.
 Телефон: +78005054890; E-mail: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью
 «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов,
 ул. Ворошилова, д. 57.
 Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций
 «EXPERT FIRE-M», выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-03866154-
 2017 (с Изменением №1). Нанесение – согласно
 Технологическому регламенту ТР-К-001/30-120-2017.
 (См Приложение № 1 на бланке № 0003598)
 Серийный выпуск.

ОКПД 2
20.30.11.120

ТН ВЭД
3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
 требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПОЖ/Э-25/10-0042, ПОЖ/Э-25/10-0043, ПОЖ/Э-25/10-0044,
 ПОЖ/Э-25/10-0045, ПОЖ/Э-25/10-0046, ПОЖ/Э-25/10-0047, ПОЖ/Э-25/10-0048, ПОЖ/Э-
 25/10-0049, ПОЖ/Э-25/10-0050 от 22.10.2025 года, выданные Испытательный центр
 «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003, сроком
 действия до 08.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.11-001-03866154-2017 «Краска огнезащитная вспучивающаяся
 «EXPERT FIRE-M» (с Изменением №1), Технологический регламент по нанесению
 краски огнезащитной вспучивающейся «EXPERT FIRE-M» ТР-К-001/30-120-2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.10.2025 ПО 21.10.2030

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
 инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
 инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.К00216
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 22.10.2025 по 21.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.

Лист 1 из 1

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций «EXPERT FIRE-M», выпускаемая по ТУ 20.30.11-001-03866154-2017 (с Изменением №1), нанесенная согласно Технологическому регламенту ТР-К-001/30-120-2017 обеспечивает:
	7-я группа огнезащитной эффективности (не менее 15 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,38мм и расходе не менее 0,61кг/м ² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	7-я группа огнезащитной эффективности (не менее 15 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,15мм и расходе не менее 0,24кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 4мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	6-я группа огнезащитной эффективности (не менее 30 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,7мм и расходе не менее 1,12кг/м ² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	6-я группа огнезащитной эффективности (не менее 30 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,28мм и расходе не менее 0,45кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 30Ш2 по ГОСТ 26020-83 (приведенная толщина металла 5,8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,3мм и расходе не менее 0,48кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К5 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,81мм и расходе не менее 2,9кг/м ² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,45мм и расходе не менее 0,72кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 25К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 10мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,8мм и расходе не менее 2,88кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 4мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,5мм и расходе не менее 0,8кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 25К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 10мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия