



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ№ РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.K00217**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
ОГРН: 1165275035056; ИНН: 5263125760.
Юридический адрес и фактический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2.
Телефон: +78005054890; E-mail: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
ОГРН: 1165275035056; ИНН: 5263125760.
Юридический адрес и фактический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2.
Телефон: +78005054890; E-mail: sales@mikizol.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью
«СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов,
ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций
«EXPERT FIRE-OM», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-03866154-
2018 (с Изменением №1). Нанесение – согласно
Технологическому регламенту TP-K-002/15-90-2018.
(См Приложение № 1 на бланках №№ 0003600, 0003601)
Серийный выпуск.

ОКПД 2
20.30.22.110

ТН ВЭД
3824997000

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие
требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № ПОЖ/Э-25/10-0051, ПОЖ/Э-25/10-0052, ПОЖ/Э-25/10-0053,
ПОЖ/Э-25/10-0054, ПОЖ/Э-25/10-0055, ПОЖ/Э-25/10-0056, ПОЖ/Э-25/10-0057, ПОЖ/Э-
25/10-0058, ПОЖ/Э-25/10-0059, ПОЖ/Э-25/10-0060, ПОЖ/Э-25/10-0061 от 22.10.2025
года, выданные Испытательный центр «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации
РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе» (с
Изменением №1), Технологический регламент по нанесению краски огнезащитной
вспучивающейся «EXPERT FIRE-OM» TP-K-002/15-90-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.10.2025 ПО 21.10.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00217
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 22.10.2025 по 21.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Лист 1 из 2

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций «EXPERT FIRE-OM», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 (с Изменением №1), нанесенная согласно Технологическому регламенту ТР-К-002/15-90-2018 обеспечивает: 7-я группа огнезащитной эффективности (не менее 15 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,38мм и расходе не менее 0,61кг/м² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм 7-я группа огнезащитной эффективности (не менее 15 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,15мм и расходе не менее 0,24кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 4мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм 6-я группа огнезащитной эффективности (не менее 30 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,7мм и расходе не менее 1,12кг/м² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм 6-я группа огнезащитной эффективности (не менее 30 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,28мм и расходе не менее 0,45кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 30Ш2 по ГОСТ 26020-83 (приведенная толщина металла 5,8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм 5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,5мм и расходе не менее 2,4кг/м² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм 5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,3мм и расходе не менее 0,48кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К5 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00217
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 22.10.2025 по 21.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Лист 2 из 2

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,81мм и расходе не менее 2,9кг/м ² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,45мм и расходе не менее 0,72кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 25К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 10мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,8мм и расходе не менее 2,88кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 4мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,44мм и расходе не менее 2,3кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 30Ш2 по ГОСТ 26020-83 (приведенная толщина металла 5,8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,5мм и расходе не менее 0,8кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 25К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 10мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия