



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ№ РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.К00050**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБМ".
Адрес: Россия, 603037, область Нижегородская, город Нижний Новгород, улица Федосеенко, дом 6, литер Л, помещение 2. ОГРН 1165275035056. ИНН 5263125760. КПП 526301001. Телефон: +7 8005054890. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-OM», нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся, обеспечивает огнезащитную эффективность: см. Приложение №1 на бланке № 0003136
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
20.30.12

ТН ВЭД
-

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1). (См. Приложение 1 на бланке № 0003136).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний №№ ПОЖ/Э-25/03-0046 от 10.03.2025 года, ПОЖ/Э-25/03-0047 от 11.03.2025 года, ПОЖ/Э-25/03-0048 от 12.03.2025 года выданных Испытательным центром «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе»; ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.03.2025 ПО 18.03.2030

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.К00050
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 19.03.2025 по 18.03.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.

Лист 1 из 1

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1).	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-ОМ», толщиной сухого слоя 1,95 мм (расход краски, установленный изготовителем 3,12 кг/м ² , без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №50Б2 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 5,8 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин.)
	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-ОМ», толщиной сухого слоя 1,8 мм (расход краски, установленный изготовителем 2,88 кг/м ² , без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 45Б4 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 8 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин.)
	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций марки «EXPERT FIRE-ОМ», толщиной сухого слоя 1,3 мм (расход краски, установленный изготовителем 2,08 кг/м ² , без учета потерь), нанесенная в соответствии с Технологическим регламентом по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся № ТР-К-002/15-90-2018 от 01.09.2018 года на грунтовку марки ГФ-021, толщиной сухого слоя не менее 50 мкм. При испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля №50Ш5 (ГОСТ 35087-2024) с приведенной толщиной металла 12 мм обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры образца 500°C не менее 120 мин.)

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия